

# SMARAGD

LUX & CLASSIC



## HOMOGENIZOVANÝ HETEROGENNÍ VINYL

### Technické parametry

		Smaragd CLASSIC Smaragd LUX
Celková tloušťka	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 / EN 429	0,7 mm
Velikost kolekce		19 barev
Oblast použití	ISO 10874 / EN 685	Třída 34 / 43
Šířka role	ISO 24341 / EN 426	2,0 m
Max. délka role	ISO 24341 / EN 426	± 25 m
Celková hmotnost	ISO 23997 / EN 430	2,9 kg/m <sup>2</sup>
Rozměrová stálost	ISO 23999 / EN 434	< 0,1 %
Odolnost v bodovém zatížení	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,03 mm
Povrchová úprava		<b>PUR Pearl</b>
Odolnost proti otěru	EN 660-2	<b>třída T</b>
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 / EN 425	žádný vliv
Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6
Ohebnost	ISO 24344 / EN 435	Ø 10 mm
Chemická odolnost	ISO 26787 / EN 423	vyčníkající
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Elektrický odpor	EN 1081	<b>5x10<sup>7</sup> ohm, antistatické</b>
Vhodnost pro podlahové topení		ano
Smaragd splňuje požadavky normy EN 14041		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Protiskluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,3
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2,0 kv
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W (m.K)



EN14041