

# EMO FLOOR

## 2,5 mm

Technický list

### INFORMACE

<b>Celková tloušťka podlahy</b>	ISO24337	2,5 mm
<b>Šířka</b>	ISO24337	228,6 mm
<b>Délka</b>	ISO24337	1219,2 mm
<b>Počet lamel v balení</b>	na karton	16 ks
<b>m2 v balení</b>	na karton	4,4593 m <sup>2</sup>
<b>Hustota</b>		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
<b>Zkosené hrany</b>		4V
<b>Instalace</b>		lepení k podkladu
<b>Dekorační film</b>		ve vysokém rozlišení

### SKLADBA PODLAHY

<b>Vrchní vrstva UV</b>	stabilní polyuretanový povlak	0,55 mm
<b>LVT vrstva</b>	100% virgin materiál	2,5 mm
<b>Typ pokládky</b>		lepení k podkladu
<b>Podlahové topení</b>		vhodné (teplota max 27 °C)

### ZÁRUKA



<b>Třída zátěže</b>	ISO10582	33
<b>Záruka</b>	Rezidenční využití	10 let
<b>Záruka</b>	Komerční využití	5 let

### TESTY



<b>Statické zatížení</b>	ISO24343-1	ASTM F970-07	splňuje
<b>Odolnost vůči vystavení teple</b>	F1700 EN16511	ASTMF2199	splňuje
<b>Požární odolnost</b>	EN13501-1, ISO 9239-1	Bfl-s1	splňuje
<b>Odolnost proti opotřebení</b>	EN 649:2011	třída T Fv≤2.0 (nejvyšší třída)	
<b>Odolnost proti nárazu</b>	EN 16511	ASTM F1265-03a (2013)	splňuje
<b>Odolnost proti skluzu</b>	EN13893	třída DS	splňuje
<b>Odolnost proti barvení</b>	EN423	dosáhl třídy 0	splňuje
<b>Chemické složení</b>	ortho-ftaláty prop 65	Olovo CPSIA	nebyly detekovány
<b>Nebezpečné látky:</b> rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen apod.			nebyly detekovány
<b>Obsah formaldehydu</b>	ČSN EN 717-1		splňuje
<b>Značení emisní třídy</b>	Nařízení n°2011-321		A+